

Hardener

Optionale Härterkomponente für 1K Wasserlack Classic+

Durch die Zugabe von 10% Hardener zum Lack können die Eigenschaften von Classic+ verbessert werden:

- Der Lack ist nach 3 Tagen voll ausgehärtet
- Erhöhte Verschleißfestigkeit und Chemikalienbeständigkeit
- Unempfindlicher gegen Absatzmarken
- Classic+ mit Hardener kann zum Überlackieren befindlicher Lackschichten (Renovierungsversiegelung) und zum Überlackieren von 2K Öl Miracle Oil verwendet werden.

VERARBEITUNG

Den Fußboden nach den Anweisungen im Produktblatt für Classic+ vorbereiten und grundieren.

Classic+ mit ca. 10% der Härterkomponente Hardener in einem sauberen Behälter ansetzen.

(eine Härterflasche auf ein Gebinde Lack, wenn die gesamte Menge für eine Schicht benötigt wird).

Die Mischung mindestens 1 Minute lang kräftig schütteln oder umrühren, danach 10 Minuten bis zum Auftragen warten. Nach dem Ansetzen das Gebinde nicht wieder verschließen. Nur so viel Lack ansetzen, wie für den Auftrag einer Schicht benötigt wird.

Gemäß den Anweisungen im Produktblatt lackieren. Die Trockenzeiten des Lacks und die Zeit bis zur frühesten Benutzung (24 Stunden) werden durch den Einsatz der Härterkomponente nicht beeinflusst.

GESUNDHEIT UND UMWELT

Hardener enthält Aliphatische Polyisocyanate. Personen mit Erkrankung an Asthma, Allergien, chronischen oder wiederkehrenden Atemwegserkrankungen sollten nicht in Arbeitsprozessen eingesetzt werden, in denen dieses Produkt verwendet wird. Weiter Informationen über den Umgang mit diesem Produkt finden Sie im Sicherheitsdatenblatt

Gefahrensymbol(e):



Warnhinweis: Achtung

Inhalt: Aliphatische Polyisocyanate

Gefahrenhinweis:

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen

H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Vorsichtsmaßnahmen:

P261 Einatmen von Staub / Rauch / Gas / Nebel / Dampf / Aerosol vermeiden.

P272 Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen.

P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

P280 Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.

Reaktion:

P302 + P352 Bei Kontakt mit der Haut: Mit viel Wasser und Seife waschen.

P333 + P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen.

P363 Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.



TECHNISCHE DATEN

VOC: 300g/l

Bauamtliche Zulassung; DIBt Z-157.10-132
(2K Lacke Genuine und CompoAvenue)

Dosierung: 1:10, 1 Flasche Hardener auf einen 5l Kanister Lack

Lagerung/ Entsorgung:

P501 Inhalt zur Entsorgung einem autorisiertem Entsorger für gefährliche Abfälle zuführen. Bei 5-25°C und für Kinder unzugänglich aufbewahren. Vor Frost schützen.

Verpackung: 24x450ml

Haltbarkeit: Mindestens 1 Jahr ab Herstellungsdatum in ungeöffneter Originalverpackung bei empfohlenen Lagerbedingungen haltbar.

Sicherheitsdatenblatt für gewerbliche Anwender ist auf Nachfrage erhältlich. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Technische Beratung: Wenden Sie sich bitte an Ihre Bezugsquelle oder den technischen Service von Arboritec, DE 0152 289 039 14 Int +46 303 56330.

*Arboritec AB gibt diese Produktblätter nur zu Beratungszwecken heraus. Die angegebenen Werte gelten für normale Verhältnisse, sie können deshalb je nach Anbringungsart, Temperatur usw. abweichen. Änderungen ohne vorherige Mitteilung sind vorbehalten.
Rev 14-04-09. Dieses Produktblatt ersetzt alle früheren Versionen.*