

# Miracle Oil

## 2K Fußbodenöl

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- 2 K Fußbodenöl auf Basis von Tannenharzöl und Leinöl für den Innenbereich
- 100% Feststoffgehalt
- Erhältlich in 6 mischbaren Farbtönen:  
naturell, weiß, schwarz, grau, braun, rotbraun
- Überlackierbar mit 2K Wasserlack CompoAvenue oder Genuine.
- Dadurch einsetzbar:
  - Als einfache Beize/Lasierung
  - Ideal für vorher geölte oder gewachste Böden und Tropenhölzer
  - Problemlösende Allzweckgrundierung
- Geringer Verbrauch
- Einfache und schnelle Verarbeitung
- Verschleißfest und pflegeleicht
- Roll- und spachtelbar
- GISCODE Ö10
- Baumtliche Zulassung (DIBt) Z 157.10-120

### VORBEREITUNG

Den Boden bis aufs rohe Holz abschleifen. Die zu öhlende Oberfläche muß staubfrei, trocken und frei von Verunreinigungen, sowie Öl-, Politur- oder Wachsresten sein. Nach dem Feinschliff mit Körnung 100 oder 120 kann je nach Anforderung an die Oberfläche, insbesondere bei Verwendung von farbigen Ölen, ein weiterer Feinschliff mit z.B. einer Tellermaschine sinnvoll oder erforderlich sein. Das Raumklima muß bei +15-25°C und 40-60% relativer Luftfeuchte liegen. Das Öl auf Raumtemperatur bringen und sorgfältig aufschütteln.

MiracleOil kann als reguläres Fußbodenöl oder als Grundierung für 2K Wassersiegel CompoAvenue oder Genuine eingesetzt werden. Vor dem Überlackieren muss das Öl mindestens 16 Stunden aushärten. Vor dem Überlackieren nicht Zwischenschleifen. MiracleOil hat eine stark farbvertiefende Wirkung. Bei unbekanntem Untergründen oder mangelnden Erfahrungswerten ist vorab stets eine Musterfläche anzulegen.

### VERARBEITUNG

- MiracleOil und die mitgelieferte Härterkomponente im Verhältnis 1:20 (5%) mischen und gut umrühren. Das angemischte Öl kann bis zu 4 Stunden lang verarbeitet werden.
- Ca. 20-40g/m<sup>2</sup> gleichmäßig mit dem rostfreien Stahlspachtel oder einer Mohairrolle auftragen.
- Das Öl ca. 15 Minuten lang einziehen lassen und dann mit einem roten Pad unter Zugabe von weiterem Öl in die Holzporen einmassieren, bis das Holz vollständig gesättigt erscheint.
- Weitere 15 Minuten warten und danach das überschüssige Öl mit einem weißen Pad gleichmäßig auspolieren, bis keine Spritzer oder Schlieren mehr auftreten.
- Das Öl mindestens 12 Stunden aushärten lassen. Während dieser Zeit den Boden nicht betreten.

Bis zum eventuellen Überlackieren mindestens 16 Stunden warten.

**HINWEIS:** Mit Öl getränkte Lappen und Pads sind selbstentzündlich. Verwendete Lappen und Pads sind daher in Wasser oder in geschlossenen Behältern aufzubewahren. Spachtel und andere Ausrüstung mit Terpentinersatz reinigen, bevor das Öl antrocknet.

### PFLEGE

Geölte Böden stets mit trockenen Reinigungsmethoden (Besen oder Staubsauger) reinigen. Zur schonenden Feuchtreinigung empfehlen Cleaner Spray. Bei Pflegebedarf empfehlen wir eine Pflegebehandlung mit Satin Oil Pflegeöl.

### GESUNDHEIT UND UMWELT

Die Härterkomponente von MiracleOil enthält Isocyanate. Nach dem Anmischen für gute Ventilation sorgen. Bei Überempfindlichkeit für den richtigen Atemschutz die Angaben auf dem Sicherheitsdatenblatt beachten. Bei Spritzgefahr Schutzbrille und Schutzhandschuhe tragen. Bei Hautkontakt sorgfältig mit Seife und Wasser abwaschen. Bei Augenkontakt mit reichlich Wasser spülen und einen Arzt aufsuchen. Weitere Informationen für gewerbsmäßigen Gebrauch entnehmen Sie bitte unserem Sicherheitsdatenblatt.



### TECHNISCHE DATEN

**Inhalt:** Urethanmodifiziertes Polymer, auf der Basis von natürlichen Wachsen und Tannenharz-, und Leinöl und. Lösemittelfrei. Härterkomponente enthält Isocyanate.

#### Empfohlene Verwendung:

- Stark beanspruchte Flächen im Objektbereich
- Hochwertige Böden im Wohnbereich
- Problemlösende Grundierung für 2K Wasserlacke
- Farbliche Gestaltung von geölten oder lackierten Böden.

**Varianten:** naturell, pigmentiert in folgenden Farben: weiß, schwarz, braun, grau oder rotbraun

**Verbrauch:** 1l auf 30 - 50 m<sup>2</sup>, je nach Holzart

**Feststoffgehalt:** 100%

**Verarbeitungstemperatur:** 15 bis 30°C

**Topfzeit:** 4 Stunden

**Aushärtung:** 12 Stunden nach der Endpolitur, 16 Stunden bis zum eventuellen Überlackieren

**Lagerung:** Bei maximal 35°C und für Kinder unzugänglich aufbewahren. Nicht frostempfindlich.

**Haltbarkeit:** Mindestens 2 Jahre ab Herstellungsdatum in ungeöffneter Originalverpackung bei empfohlenen Lagerbedingungen haltbar. Der Inhalt angebrochener Gebinde kann bei längerer Lagerung aushärten. Mit der Öffnung nach unten aufbewahren.

**Verpackung:** 1l Blechgebinde plus 5cl Härter  
2,7l Blechgebinde plus 10cl Härter.

**Reinigung der Werkzeuge:** mit Testbenzin, bevor das Öl antrocknet.

**Reinigung und Pflege:** Um den Wert des Bodens zu erhalten, empfehlen wir Reinigung mit Cleaner Spray. Bei Pflegebedarf Satin Oil Pflegeöl entsprechend der Verarbeitungsanweisung verwenden.

**Entsorgung:** Reste nicht in den Abfluss geben, sondern eintrocknen lassen und den lokalen Vorschriften entsprechend entsorgen. Sicherheitsdatenblatt für gewerbliche Anwender ist auf Nachfrage erhältlich. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

**Technische Beratung:** Wenden Sie sich bitte an Ihre Bezugsquelle oder den technischen Service von Arboritec, DE 0152 289 039 14  
Int +46 303 56330.

Arboritec AB gibt diese Produktblätter nur zu Beratungszwecken heraus. Die angegebenen Werte gelten für normale Verhältnisse, sie können deshalb je nach Anbringungsart, Temperatur usw. abweichen. Änderungen ohne vorherige Mitteilung sind vorbehalten.  
Rev 14-04-09. Dieses Produktblatt ersetzt alle früheren Versionen.